

FICHA TÉCNICA

COPPERCOL 50

Soldadura de alta pureza



1.- Descripción

- Soldadura de estaño de alta pureza.
- En base a estaño y plomo: Sn 50% – Pb 50%.
- Para aplicación en tuberías de cobre.
- Cumple los requerimientos de la norma ASTM B32.
- Fabricada en Bolivia por BERA® Soldaduras.

2.- Propiedades

 Propiedad	 Unidad	 Valor
Resistencia a la tracción	psi	6,450
Rango de fusión	°C	183 – 216
Composición química: Estaño (Sn)	%	50
Composición química: Plomo (Pb)	%	50
Apariencia	–	Brillante, color grisáceo

3.- Usos

Se recomienda en instalaciones hidráulicas para casa habitación, edificaciones comerciales e infraestructura.

4.- Presentación

 SKU	 Diámetro (mm)	 Diámetro (in)	 Peso (g)
BACA000500	3.0	1/8	500
BACA005000	3.0	1/8	5000



Norma: Cumple los requerimientos de la norma ASTM B32.

