

FICHA TÉCNICA

Coppercol 95

Soldadura de alta pureza



1.- Características

- Soldadura de estaño.
- Libre de plomo, en base a estaño y antimonio: Sn 95 % / Sb 5 %.
- Para aplicación en instalaciones de agua potable, sistemas de gas y de aire acondicionado.
- Cumple los requerimientos de la norma ASTM B32.
- Fabricada en Bolivia.

2.- Propiedades

 Propiedad	 Valor
Resistencia a la tracción	5600 PSI
Rango de fusión	232 °C – 240 °C
Composición química	95 % Estaño (Sn)
	5 % Antimonio (Sb)
Apariencia	Color brillante, grisáceo
Norma	ASTM B32

3.- Usos

- En instalaciones de aprovechamiento de gas LP y gas natural.
- Instalaciones hidráulicas.
- Instalaciones de vapor húmedo con presiones menores a 1 kg/cm².
- Recomendada en líneas de agua donde pueda darse el congelamiento.

4.- Presentación

Código	Diámetro (mm)	Diámetro (in)	Peso (g)
BACP000500	3.0	1/8	500

